

CEMENFLEX

MORTERO IMPERMEABLE ELASTICO DE DOS COMPONENTES

PROPIEDADES:

Componente 1 - Dispersión líquida sintética.
Componente 2 - Mortero preparado en seco.
CEMENFLEX una vez mezclado es un mortero plástico fácilmente aplicable con brocha ó llana. Es elástico y flexible. Absorbe fisuras de hasta 0,2 mm. Es impermeable al agua y resistente a las heladas y a la interperie. Tiene una excelente adherencia sin puente de unión.

APLICACIONES:

CEMENFLEX está especialmente fabricado para la impermeabilización sobre soportes que tengan fisuras ó puedan sufrir pequeños movimientos, para la protección de las zonas húmedas y fréaticas y para impermeabilizar paredes de sótanos fisuradas y vasos de las piscinas. Para interiores de depósitos de agua potable. **CEMENFLEX** es aplicable en interior y exterior.

MODO DE EMPLEO:

CEMENFLEX puede aplicarse sobre hormigón, revocos, muros de bloques de hormigón. El soporte debe ser firme, preferiblemente llano y libre de grasas, pinturas y grandes fisuras. Dicho soporte puede estar húmedo pero no mojado.
CEMENFLEX se presenta en proporciones adecuadas. Los dos componentes se deberán mezclar homogéneamente evitando grumos. Dar un tiempo de maduración de 5 minutos. Nunca añadir mas agua al mortero El recubrimiento se realizará siempre en dos capas, nunca superiores a 3 mm, con brocha o cepillo de esparto; una primera de saturación del soporte y la segunda como recubrimiento final. Deberá protegerse el material aplicado durante 3 días, como mínimo de las lluvias fuertes, vientos heladas y calor excesivo.

RENDIMIENTO:

Su rendimiento será de 3,5 a 4 Kg/m2 x 2 mm. de espesor, aprox.

DATOS TÉCNICOS:

Densidad del mortero amasado......	1,7 gr/cm3
Temperatura de aplicación.............	Entre +5º y +30º C
Tiempo de endurecimiento.............	Transitable en 24 horas.
Tiempo de trabajabilidad...............	aprox. 60 minutos.
Recubrible cerámica.......................	Tras 72 horas.
Transitable......................................	aprox. 48 horas.
Impermeable al agua.......................	Tras 7 días
Capacidad de absorción de fisuras...	Hasta 0,2 mm

La presente ficha técnica anula y reemplaza cualquier edición anterior: Las indicaciones reflejadas no pueden sustituir en ningún caso el examen de las superficies a pintar.

c/ Santa Maria nº7 local2 08340 Vilassar de Mar (bcn) // T. 937 506 097 F. 937 540 326



Resistencia a la temperatura........... De - 20º C hasta 80º C

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS Y ALMACENAMIENTO:
En estado fresco son agua. Una vez endurecido solo mecánicamente.
En lugar fresco y seco y en sus envases originales aproximadamente nueve meses.

PRECAUCIONES:
Debido a que contiene cemento puede producir reacciones alcalinas al contacto con el agua, por lo que se recomienda proteger la piel, mucosas y ojos del contacto del mortero. Si se produce, lavar con abundante agua y consultar con el médico en caso necesario. No aplicar cuando la humedad ambiental sea superior al 80 %. No aplicar en la cara negativa ya que la presión del agua puede despegar el producto.

PRESENTACIÓN:
Conjunto de 30 Kg.

La presente ficha técnica anula y reemplaza cualquier edición anterior: Las indicaciones reflejadas no pueden sustituir en ningún caso el examen de las superficies a pintar.

c/ Santa Maria nº7 local2 08340 Vilassar de Mar (bcn) // T. 937 506 097 F. 937 540 326